

Krav til undertagsmaterialer under DUKO – Dansk Undertagsklassifikationsordning

Kravene til klassifikation af undertage er baseret på en kombination af materialeegenskaber, en vurdering af produktets bygbarhed samt en dokumenteret erfaringsperiode for produktets anvendelse.

Kravene til klassifikation af undertage tager udgangspunkt i anvendelsesklasserne (Høj, MiddelHøj, MiddelLav, Lav). Ud fra de forskellige anvendelsesklasser stilles en række krav til egenskaber og bygbarhed af undertagsmaterialerne. Et undertag kan altså opfylde klassifikationens krav til fx anvendelsesklasse MH, hvis en række krav til materialeegenskaber er opfyldt.

Dokumentationsmateriale

For at et produkt kan opnå klassifikation, skal der indsendes dokumentationsmateriale for en række egenskaber. I leverandørskemaet er der angivet, hvilke prøvningsstandarder, der er knyttet til de pågældende egenskaber. Hvis et undertagsprodukt ikke hører ind under den pågældende standard, angives den standard, der er relevant for produktet, eventuelt at der ikke er nogen relevant standard (fx for rivstyrke af plader).

Materialeegenskaber

Nogle af materialeegenskaberne har betydning for, hvilke anvendelsesklasser undertaget kan klassificeres til. Klassifikationen er baseret på en opdeling af produkterne i pladevarer og banevarer. Forskellen på de to materialer typer er så stor, at det ikke giver mening at stille enslydende krav hertil. Banevarer, der påmonteres en plade, skal opfylde kravene til banevarer.

Banevarer

Kravene til banevarernes materialeegenskaber er vist i nedenstående tabel:

Klassifikation til anvendelsesklasse	H		MH	ML	L
	Ekstra	Normal			
Trækstyrke på langs og på tværs, N/50mm	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 200	≥ 100
Brudforlængelse på langs og på tværs, %	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 10
Rivstyrke på langs og på tværs, N	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 100	≥ 25
Fleksibilitet ved lav temperatur, °C	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0
Fladevægt, g/m ²	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 50
Telteffekt, g vandgennemtrængning	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Vanddampdiffusionsmodstand, GPa m ² s/kg (kun diffusionsåbne)	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Fast underlag	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
UV-B bestandighed	Bestået				
Slidstyrke – montage	Bestået				
Peelstyrke af samlinger	Bestået				

Klassifikationskravene er baseret på følgende prøvningsstandarder:

Trækstyrke	DS/EN 13859-1
Brudforlængelse	DS/EN 13859-1
Rivstyrke	DS/EN 13859-1
Fleksibilitet ved lav temp.	DS/EN 1109
Fladevægt	DS/EN 1849-2
Telteffekt	NT Build 488
Vanddamp diffusionsmodstand	EN ISO 12572
UV-B bestandighed	<ul style="list-style-type: none"> - Ældning i henhold til ASTM G 154-00a: 500 h, UV-B 313 lamper, 32 J/s/m² irradians, 24 h cyklus, 50 °C. - Vandtæt efter ældning i henhold til DS/EN 1928, 200 mm vandsøjle i 24 timer. - ≤ 20 % ændring af trækstyrke i henhold til DS/ EN 12310 efter ældning. - ≤ 20 % ændring af rivstyrke i henhold til DS/EN 12311 efter ældning.
Slidstyrke – montage	<ul style="list-style-type: none"> - Slidprøvning i henhold til ASTM D 4060/EN 438: slidhjul type CS 17, 0,5 kg belastning, 5000 omdrejninger udført på produktets overside. - Vandtæt efter slidprøvning i henhold til DS/EN 1928: 200 mm vandsøjle i 24 timer.
Peelstyrke af samlinger	<ul style="list-style-type: none"> - 50 mm brede samlinger klæbes og konditioneres i 48 timer ved 23 °C. - Ældning i henhold DS/EN 13859-1. - Peelstyrke før og efter ældning i henhold til DS/EN 12316: 100 mm/min og temperatur: 23 °C. - Initial peelstyrke ≥ 20 N/5 cm - ≤ 20 % ændring af peelstyrke efter ældning.

Banevarer på fast underlag

Undertagsprodukter af banevarer i klasse MH kan anvendes i anvendelsesklasse H, hvis de lægges ud på fast underlag. Det faste underlag skal opfylde følgende mindstekrav til bæreevne og bøjningsstivhed:

Underlag af plader med bredde større end 1 m:

Bæreevne: MK-godkendelse som trædesikkert underlag eller et brudmoment, der er større end 250 Nm/m

Stivhed: Bøjningsstivhed, EI, der er større end 1 kNm²/m

Underlag af brædder eller plader med bredde mindre end 1 m:

Bæreevne: MK-godkendelse som trædesikkert underlag eller et brudmoment, der er større end 750 Nm/m

Stivhed: Bøjningsstivhed, EI, der er større end 3 kNm²/m

Det gælder for underlag af plader, at de skal samles uden flyverstød. Dette krav kan dog fraviges, hvis det ved prøvning til MK-godkendelse for trædesikkert underlag eftervises, at samlinger med flyverstød kan anvendes.

Ved eftervisning af styrke og stivhed for træbaserede produkter anvendes fugtklasse I, korttidslast, karakteristiske styrkeværdier og middelværdier for stivhedsegenskaber i hht. DS 413:2003.

Undertagsmaterialet skal klæbes/fastgøres til det faste underlag langs alle overlæg med egnede klæbemidler/fastgørelsesmidler, der har dokumenteret holdbarhed og vandtæthed efter UV-påvirkning. En acceptabel prøvning kunne være telteffekten (NT Build 488).

Pladevarer

Pladevarer til undertage skal udføres med vandafvisende overflade. Kravene til pladevarernes materialeegenskaber er vist i nedenstående tabel:

Klassifikation til anvendelsesklasse	H	MH	ML	L
	Normal			
Brudmoment på langs, M_u , Nm/m, se formel 1 nedenfor	≥ 250	≥ 150	≥ 50	≥ 25
Længdeændring ved fugtændring fra 30-85 % RF, %	$\leq 0,2$	$\leq 0,25$	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer, %	≤ 2	≤ 10	≤ 25	≤ 30
Bøjningsstivhed på langs, EI , kNm ² /m, se formel 2 nedenfor	≥ 1	$\geq 0,1$	$\geq 0,01$	$\geq 0,01$
Telteffekt, g	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Vanddampdiffusionsmodstand, GPa m ² s/kg (kun diffusionsåbne)	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3

Formler:

1: $M_u = \frac{t^2}{6} \cdot f_m$ hvor f_m er bøjningstrækstyrken og t er tykkelsen

2: $EI = E \cdot \frac{1}{12} t^3$ hvor E er elasticitetsmodulet ved bøjning og t er tykkelsen

Beregningerne og klassifikationskravene er baseret på følgende prøvningsstandarder:

f_m	prEN 14964	Længeændring	DS/EN 318
E	prEN 14964	Tykkelsesændring	DS/EN 317
Telteffekt	NT Build 488	Vanddamp- diffusionsmodstand	DS/EN ISO 12572

Praktisk erfaring.

Klassifikation til anvendelsesklasse H og MH kræver mindst 5 års dokumenteret praktisk erfaring under "danske forhold". Det betyder, at den praktiske erfaring skal være opnået i et klima, der ligner det danske og under tagdækninger, der svarer til de mere åbne tagdækningsmaterialer og tagdetaljer, der anvendes i Danmark.

Hvis ikke der kan dokumenteres 5 års praktisk erfaring for det konkrete produkt, kan der alternativt tegnes en forsikring, der giver fuld produktgaranti.

Ved fuld produktgaranti forstås dækning af materialer og udførelse i tilfælde af svigt, der skyldes utilstrækkelige egenskaber ved produktet.

Bygbarhed

Bygbarheden vurderes for fire kategorier: Identifikation af materialet, detaljløsninger, opbevaring og montering samt reparation. Klassifikationskravene gælder for både banevarer og for pladevarer som angivet i tabellen nedenfor:

Klassifikation til anvendelsesklasse	H	MH	ML	L
Identifikation af materialet	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel
Detaljløsninger	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel
Opbevaring og montering	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	Dårlig
Reparation	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	Dårlig